

ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ GRAVEL STRONG

Тип	Водно-дисперсионный укрепляющий и saniрующий щелочестойкий акриловый фасадный грунт глубокого проникновения (концентрат).
Область применения	Предназначен для грунтования фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, неорганические фасадные шпатлёвки), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками с целью их укрепления, улучшения адгезии, уменьшения расхода краски, предотвращения роста грибков и плесени перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок "Mineral Strong", "Mineral Gamma".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5 - 12 м ² /л в зависимости от типа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Ок. 15 %
Плотность	1,0 - 1,1 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением
Время высыхания при (+20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	1 час. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя мелящей краски), 24 часа (при укреплении штукатурки).
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Поверхность должна быть сухой. Грунт наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи, пыли, высолов, цементного клея и др. посторонних включений. Новую штукатурку, отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать до грунтования не менее одного месяца. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски удалить полностью.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ GRAVEL STRONG

Грунтование	Грунт перед использованием разбавить водой в соотношении 1 часть грунта на 1,5 части воды и перемешать. Наносить в 2-3 слоя, в зависимости от состояния подложки.
Очистка инструментов	После окончания работ инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости работы в помещении обеспечить его проветривание. При работе использовать резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный