

## ГРУНТОВКА GRIT BLACK

<b>Тип</b>	Универсальная антикоррозионная алкидная грунтовка. Не содержит свинца и хроматов.
<b>Область применения</b>	Применяется для обработки новых и окрашенных ранее алкидной краской стальных поверхностей внутри и снаружи помещений. Также применима для грунтования деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Не является самостоятельным покрытием.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	10 - 12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
<b>Сухой остаток</b>	58 - 70 %
<b>Плотность</b>	1,20-1,32 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050"
<b>Способ нанесения</b>	Наносится распылением или кистью.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли - 2 часа. Финишную краску можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к уайт-спириту и денатурату
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
<b>Фасовка</b>	1 л, 3 л, 10 л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ГРУНТОВКА GRIT BLACK

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при грунтовании</b>	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пузырьков и пор, ухудшения адгезии и т.д., температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +35°C. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Новые или ранее окрашенные поверхности отшлифовать, удалить пыль, остатки непрочно держащегося покрытия, ржавчины, окислы, грязи, масел и других видов загрязнений и обезжирить ацетоном.
<b>Грунтование</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением. Допускается разбавление уайт-спиритом до 10% по объему.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.

<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.
---------------------	---

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не допускать попадания остатков грунтовки в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.
--------------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный