

КРАСКА OASIS Interior

Тип	Устойчивая к мытью водно-дисперсионная интерьерная краска
Область применения	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесно-стружечным и древесно-волоконным плитам. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	8 - 10 м ² /л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Ок. 57 %
Плотность	1,4 - 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Время высыхания, при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа.
Блеск	Глубокоматовый
База	А
Колеровка	Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС". База А также может использоваться в качестве белой краски.
Стойкость к мытью	Краска образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к периодическому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КРАСКА OASIS Interior**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой на латексной основе или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой Moraine Strong.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.
---------------------	--

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.
--------------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный