

KILTO URPO

Грунтовочный паркетный лак

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовочный лак для обработки паркетных и деревянных полов, перед финишным лакированием водными паркетными лаками производства *Kiilto OY*.

СВОЙСТВА

- однокомпонентный
- легко наносится
- хорошая шлифуемость
- хорошо выравнивается
- хорошая заполняющая способность
- высокое содержание сухого вещества
- содержит эффективную защиту против УФ
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Состав | полиакрилат |
| Объёмный вес | 1,0 кг/л |
| Время высыхания и отверждения | 15-30 мин. (нанесение стальным шпателем) |
| Расход | 8 м ² /л (125 гр./ м ²) (при нанесении в 3 слоя) |

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18..20° С
- влажность древесины - 7 ± 2 %
- относительная влажность воздуха - не более 70%

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

стальной шпатель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений. Щели и неровности в паркете должны быть предварительно замазаны шпатлевкой для паркета *Kiilto Gap* или смесью лака *Urpo* и пыли от шлифования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лак тщательно перемешать перед применением, а затем дать отстояться в течении 30 минут. Лак наносится в 2-3 слоя стальным шпателем на тщательно отшлифованную, сеткой №100 или тоньше, поверхность. После высыхания 1-го слоя лака поверхность шлифуется сеткой № 150 или соответствующей бумагой, для удаления древесного ворса. Каждый последующий слой наносить только после полного высыхания предыдущего. Когда грунтование пола окончено, наносится отделочный паркетный лак на водной основе производства *Kiilto OY*.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Избегать попадания продукта на кожу. При шлифовании лака рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА ХРАНЕНИЕ

Пластиковая упаковка 5л и 10л пластиковая упаковка
Хранить материал не более 1 года со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, при температуре не ниже +1°С, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. **8-800-333-30-33**

6/2013