


## Евро Фасад фасадная краска

### Евро Фасад фасадная краска - Euro Facade

<b>ТИП</b>	Органоразбавляемая акриловая фасадная краска
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и эластичными покрытиями.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, фиброцементные плиты).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	КА, КВ и КС
Цвета	По каталогу "Тиккурила Фасад". База КА также может использоваться в качестве белой краски.
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	Расход на 1 слой: 3-6 м <sup>2</sup> /л в зависимости от типа и впитывающей способности поверхности
Тара	Базис КА 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис КВ 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис КС 9 л, 18 л.
Разбавитель	Растворитель Евро Фасад
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,018"-0,023", т.е. 0,450-0,580 мм.
Время высыхания	При (+20±2)°C и относительной влажности (65±5)% - 2 часа "от пыли". Следующий слой можно наносить через 5 часов
Сопrotивление водяному пару (EN ISO 7783-2)	S <sub>d,H<sub>2</sub>O</sub> < 0,5 м.
Диффузное сопротивление двуокиси углерода	S <sub>d,CO<sub>2</sub></sub> < 50 м.
Прочность сцепления (ISO 4624)	> 1,5 N / мм <sup>2</sup> .
Водопроницаемость (EN 1062-3)	w < 0,1 kgm-2h-0.5.
Атмосферостойкость	Хорошая. Срок службы покрытия до 10 лет при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата
Термостойкость	Окрасочные работы можно проводить при отрицательной температуре до -20°C и относительной влажности воздуха до 80%. При отрицательной температуре воздуха рекомендуется, чтобы температура самой краски была не ниже +10°C, а основание не должно содержать наледи и изморози.
Сухой остаток	63-71%
Плотность	1,25-1,4 кг/л.
Хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Выдерживает хранение и транспортировку при

## Евро Фасад фасадная краска

отрицательных температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.

Код

S34-серия

Сертификат соответствия

 [Сертификат Соответствия](#)

Свидетельство о государственной регистрации

 [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

## Евро Фасад фасадная краска

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Окрасочные работы можно проводить при отрицательной температуре до $-20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80%. При отрицательной температуре воздуха рекомендуется, чтобы температура самой краски была не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ , а основание не должно содержать наледи и изморози. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать краской "Euro Façade", разбавленной на 10% по объему растворителем "Euro Façade". Грубопористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтовать краской "Euro Façade", разбавленной растворителем "Euro Façade" не более чем на 20% от объема краски. Ранее окрашенная поверхность: Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной краской "Финнсеко-Кор". В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Ранее окрашенные участки прогрунтовать краской "Euro Façade", разбавленной растворителем "Euro Façade" на 10% по объему. Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать краской "Euro Façade", разбавленной растворителем "Euro Façade" не более чем на 20% от объема краски.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить растворителем "Euro Façade" не более 10 % от объема краски. Наносить равномерно в 2 слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Для нанесения финишного покрытия краску не разбавляют. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.)
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно очистить уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств. Для удаления плесени и водорослей использовать средство "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность водой. Внимание! После применения средства "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.
Ремонтная окраска	Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы вдали от источников воспламенения. При

## Евро Фасад фасадная краска

необходимости работы в помещении обеспечить его проветривание. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### **ТРАНСПОРТИРОВКА -**

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ООО "Тиккурила"  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.  
15, корп. 3  
тел./факс+7 (812) 380-33-99,  
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:  
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)  
e-mail: info.russia@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru

[Назад](#)

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

