

Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка



Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка - Euro Filler

ТИП	Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Наполняемость составляет 5 мм без растрескивания. Усадка незначительная, обладает хорошей адгезией.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками (серии Euro, Harmony, Joker и др.) и для оклеивания обоями.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для влажных помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 12, Euro 20, для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 2, Euro 3, Euro 7.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Белый.
Расход	на 1 слой: 1 л/м ² при толщине слоя 1 мм.
Тара	1 л, 3 л
Разбавитель	Вода
Соотношения смешивания	Обычно не разбавляется.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	Шлифовку, окраску и приклеивание стальных покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2–24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Сухой остаток	Около 68%.
Плотность	Около 1,6 кг/л.
Хранение	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.
Усадка и растрескивание	Совсем незначительные.
Сертификат соответствия	 Сертификат Соответствия
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +8 0С и относительной влажности воздуха не выше 75 %.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором. Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой Euro Primer.
Выравнивание	Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя.
Очистка инструментов	Сразу после использования вымыть водой. Засохшую шпатлевку удалить механическим способом.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

После использования пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
ООО «Тиккурила»
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3
тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru
ИНН 7816424590, КПП 784601001

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

