

Евро Песто 10

Евро Песто 10

ТИП

Интерьерная матовая эмаль без резкого запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений, (например, в ванных, кухнях и коридорах).



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



| | |
|---|--|
| Базис | А и С |
| Цвета | По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». База А также может использоваться в качестве белой эмали. |
| Степень блеска | Матовая |
| Расход | 10-12 м ² /л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. Допускается разбавлять до 10% по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | "От пыли" 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться. |
| Износостойкость | Хорошая. |
| Стойкость к мытью | Хорошая. |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки. |
| Сухой остаток | Ок. 75 %. |
| Плотность | 1,3 - 1,55 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет. |

Сертификат соответствия

 [Сертификат соответствия](#)

Свидетельство о государственной регистрации

 [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

Евро Песто 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|----------------------------|--|
| Условия при обработке | Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu" , затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkeli" или алкидной шпатлевкой "Lakkakitti" Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Pensselipesu". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. |

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКА - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

[Назад](#)

Евро Песто 10

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

