

Луя покрывная краска, полуматовая


Луя покрывная краска, полуматовая

| | |
|---------------------------|---|
| ТИП | Специальная акрилатная краска, содержащая противогрибковый компонент, защищающий поверхность. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри помещения. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, в вестибюлях, лестничных клетках, коридорах и палатах больниц, а также других поверхностей, которые подвергаются большой нагрузке. Одобрена для окраски помещений предприятий пищевой промышленности. |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



| | |
|---|---|
| Базис | А и С |
| Цвета | Колеруется по каталогам цветов гаммы "Тиккурила Симфония". |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | Ок. 5–8 м ² /л. |
| Тара | Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением под высоким давлением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. |
| Стойкость к мытью | Отличная. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах. |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту. |
| Термостойкость | 85 °C, ISO 4211-2, ISO 4211-3. |
| Стойкость к мокрому трению | 1 класс по ISO 11998 и EN 13300. |
| Сухой остаток | Ок. 40 %. |
| Плотность | Ок. 1,2 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 804-серия |
| Свидетельство о государственной регистрации |  Свидетельство о государственной регистрации |

Луя покрывная краска, полуматовая

Сертификат
пожарной
безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

Луя покрывная краска, полуматовая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|---|---|
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу" согласно инструкции по применению, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма". |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности в течение нескольких недель, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой щеткой или влажной тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или щетки, либо губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10), например, тряпкой или губкой. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций производителей моющих средств. |
| Ремонтная окраска | Поверхность, окрашенную краской "Луя", можно окрашивать однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка". |
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Полуматовая краска (cat A/a) 30 г/л (2010). Луя содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л. |

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Луя покрывная краска, полуматовая

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

