

Паркетти-Ясса лак для пола, полуглянцевый

ТИП	<p>Водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак для внутренних работ.</p> <p>Предназначен для грунтовочной и покрывной лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей внутри здания. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Чтобы убедиться в правильности выбора материала для конкретной деревянной поверхности, рекомендуется сделать пробную выкраску. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.</p>	 Увеличить
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой механической и химической нагрузке.</p>	
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Степень блеска	Полуглянцевая	
Класс эмиссии строительного материала	M1	
Расход	<p>7–10 м²/л при нанесении кистью</p> <p>8–10 м²/л при нанесении валиком</p> <p>10–12 м²/л при нанесении флотексным шпателем</p> <p>20–25 м²/л при нанесении стальным шпателем</p>	
Тара	1 л, 5 л, 10 л.	
Разбавитель	Вода	
Соотношения смешивания	При необходимости разбавляется водой.	
Способ нанесения	Наносится шпателем, кистью или валиком с коротким ворсом.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	<p>Время высыхания и межслойной выдержки указаны в инструкции по применению. Поверхность готова к эксплуатации через 12 ч. после нанесения последнего слоя. Избегать сильного износа в течение 2 первых недель после лакировки. В течение первой недели после</p>	



Паркетти-Ясса лак для пола, полуглянцевый

лакировки не класть на пол тяжелые и другие замедляющие высыхание товары, например, ковры.

Стойкость к мытью	Выдерживает очистку всеми обычными моющими средствами.
Стойкость к химикатам	Выдерживает вытирание, например, уайт-спиритом, а неустойчив к нитрорастворителям.
Износостойкость	Хорошая.
Сухой остаток	Ок. 30%.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	005 3912
Сертификат соответствия	null
Свидетельство о государственной регистрации	<u>Свидетельство о государственной регистрации</u>
Сертификат пожарной безопасности	<u>Пожарный сертификат</u>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +15 °С и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
Предварительная подготовка	Шлифовка и заделка: Отшлифовать пол по направлению волокон древесины или света от окна (шлифовальной бумагой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. Грунтовочная лакировка очищенного до голого дерева пола: Перед применением лак "Паркетти-Ясса" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Налить лак на пол и распределить его шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины, прижимая шпатель к полу. Дать высохнуть ок. 1 часа. При необходимости, отшлифовать поверхность (шлифовальной бумагой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Нанести еще 1–2 слоя лака с помощью стального шпателя, давая поверхности просохнуть 30–60 минут перед нанесением следующего слоя.
Лакирование	Покрывная лакировка загрунтованного или мореного пола: Перед применением лак "Паркетти-Ясса" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Нанести 2–3 слоя лака для пола "Паркетти-Ясса" с помощью мохерового или флотексного шпателя или 1–2 слоя с помощью



Паркетти-Ясся лак для пола, полуглянцевый

валика.

Ремонтная лакировка: Лакированный промышленным способом или ранее лакированный или окрашенный паркетный или деревянный пол
Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Лакированный на заводе-изготовителе или ранее лакированный или окрашенный деревянный пол, находящийся в хорошем состоянии, очистить от грязи, воска и жира. Находящуюся в плохом состоянии поверхность пола отшлифовать до голого дерева и лакировать, как описано выше. Отшлифовать поверхность до матового состояния шлифовальной машиной (шлифовальной бумагой № 120 или 150). Пыль от шлифовки удалить пылесосом и вытереть пол влажной, чистой, неворсистой тряпкой. Перед лакировкой проверить совместимость лака "Паркетти-Ясся" с материалом старого пола, сделав пробную выкраску на небольшом участке. Нанести 2–3 слоя лака для пола "Паркетти-Ясся" с помощью мохерового или флотексного шпателя или 1–2 слоя с помощью валика.

Неровные дощатые полы:

Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Лакировку лаком для пола "Паркетти-Ясся" производить при помощи кисти. Первый слой нанести тонко и поверхности дать подсохнуть минимум один час. Лакировать по направлению волокон древесины, обрабатывая несколько досок зараз. Распределять лак по поверхности спокойными движениями в одном направлении, избегая кругообразных движений и растирания. Произвести промежуточное шлифование и тщательно удалить пыль. Нанести второй слой и дать просохнуть часа 3 перед нанесением третьего слоя. Третий слой наносить толсто.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший лак рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".

Уход

Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости примерно через одну неделю после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, намоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8).

ОХРАНА ТРУДА

Материал не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.



Паркетти-Ясся лак для пола, полуглянцевый

УТИЛИЗАЦИЯ

ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКАВАК/ADR -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВНИМАНИЕ! Это техническая спецификация не касается материала предыдущего качества, Паркетти-Ясся покрывной лак.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

